


# GS/PUR

- skleněné hedvábi impregnované polyuretanovým elastomerem
- flexibilní



## Technická data:

Vlastnosti	Testovací metody	Hodnoty
Pracovní teplota	IEC 216	-25°C až +155°C
Dielektrická pevnost	UL 224	5kV/mm
Ohyb za studena	ASTM D 2671	bez praskání
Odolnost proti ohni	VW-1	dobrá
Izolační odpor	IEC 93	min. 100MΩ

## Rozměry:

Rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Balení (m)
0,50	0,5 ± 0,25	0,50 ± 0,05	100
1,00	1,0 ± 0,25	0,50 ± 0,05	100
1,50	1,5 ± 0,25	0,50 ± 0,05	100
2,00	2,0 ± 0,25	0,50 ± 0,05	100
2,50	2,5 ± 0,30	0,50 ± 0,05	100
3,00	3,0 ± 0,30	0,50 ± 0,05	100
3,50	3,5 ± 0,40	0,50 ± 0,07	100
4,00	4,0 ± 0,40	0,50 ± 0,07	100
4,50	4,5 ± 0,40	0,50 ± 0,07	100
5,00	5,0 ± 0,40	0,50 ± 0,07	100
6,00	6,0 ± 0,55	0,50 ± 0,07	50
8,00	8,0 ± 0,55	0,70 ± 0,07	50
10,00	10,0 ± 0,55	0,70 ± 0,07	50

Standardní barvy: bíložlutá